

Hadička MVQ (silikon)

PRYŽOVÉ PROFILY



VYUŽITÍ

- hadičky se vyrábějí vytlačováním nevulkanizovaného materiálu přes šablonu, která určuje požadovaný tvar
- výborná chemická odolnost
- odolná UV záření, ozonu a atmosférickým vlivům
- hadičky se vzhledem k vlastnostem silikového kaučuku používají především v prostředí, které vyžaduje zdravotní nezávadnost
- mohou pracovat ve ztížených tepelných podmínkách jako jsou například sušárny, pece, motory a elektrospotřebiče apod.

SLOŽENÍ

- MVQ (Silikonkaučuk) 60°Sh

PRODUKTY

- dle tabulky níže

TECHNICKÁ DATA

Tvrdość (Shore A)	ASTM D2240	60° Sh
Maximální doporučená pracovní teplota		175°C
Minimální doporučená pracovní teplota		-55°C
Barva		bílá
Skladovací doba		10 let

DOPORUČENÉ LEPIDLO: LUKOPREN S9410-9412 – LEPÍ MVQ

ROZMĚROVÁ ŘADA

rozměr mm (d x t)	rozměr mm (d x t)	rozměr mm (d x t)	rozměr mm (d x t)	rozměr mm (d x t)	rozměr mm (d x t)
2x1	4x1,5	6x2	9x1	12x3	20x3
2x1,5	4x2	7x1	9x1,5	14x2	20x5
2x2	5x1	7x1,5	9x2	14x3	25x5
3x1	5x1,5	7x2	10x1	16x2	30x5
3x1,5	5x2	8x1	10x2	16x3	
3x2	6x1	8x1,5	10x3	18x2	
4x1	6x1,5	8x2	12x2	18x3	

