



TEXIM s.r.o

Kladská 331, Hradec Králové, 500 03

Tel: +420 495 545 541 Fax: +420 495 401 464

texim@teximtesneni.com

www.teximtesneni.com

VÝROBA TĚSNĚNÍ - VELKOOBCHOD TĚSNÍCÍCH MATERIÁLŮ

Těsnící desky / Sealing sheets

NR R492



Využití:

- vynikající mechanické vlastnosti
- vynikající otěruvzdornost
- redukce vibrací a hluku
- ochrana proti korozi

Technická data:

Barva <i>Color</i>	červená <i>red</i>	
Hustota <i>Density</i>	1,05 g/cm ³	
Tvrdość <i>Hardness</i>	45°Sh A ±5	ASTM D2240
Pevnosť v tahu <i>Tensile strenght</i>	≥ 16,0 Mpa	ISO 37
Tažnosť <i>Elongation at break (min)</i>	≥ 600%	ISO 37
Strukturní pevnost <i>Tear resistance</i>	≥ 25 N/mm	ISO 34-1
Deformace v tlaku <i>Compression set after 22h at 70°C</i>	≤ 30 %	ISO 815-1
Teplota <i>Temperature</i>	-40°C až + 85°C	
Odolnosť proti otěru <i>Abrasion resistance (10 N)</i>	≤ 83 mm ³	ISO 4649

Chemická odolnosť

<i>Zředěné kyseliny a zásady</i>	<i>Koncentrované kyseliny a zásady</i>	<i>Ozón</i>	<i>Oleje a uhlovodíky</i>
Velmi dobré	Dobré	Střední	Nevhodné

Tato informace o výrobku odpovídá dodávanému materiálu a jednotlivé údaje slouží pouze jako vodítko při výběru potřeb zákazníka. Výrobce neodpovídá za případné škody vzniklé při chybném výběru materiálu zákazníkem bez předchozí konzultace s výrobcem o podmínkách použití daného výrobku.

VÝROBA TĚSNĚNÍ - VELKOOBCHOD TĚSNÍCÍCH MATERIÁLŮ

Produkty:

- přírubová těsnění dle ČSN, EN, DIN, ASME
- těsnění dle výkresu nebo vzoru (včetně děr pro šrouby)
- role viz. tabulka

<i>Tloušťka (mm)</i>	<i>Šířka (mm)</i>	<i>Délka (m)</i>	<i>Hmotnost (kg/m²)</i>
3 ± 0,3	1400 ±2%	10 ±2%	3,15
4 ± 0,4	1400 ±2%	10 ±2%	4,2
5 ± 0,4	1400 ±2%	10 ±2%	5,25
6 ± 0,5	1400 ±2%	10 ±2%	6,30
8 ± 0,7	1400 ±2%	5 ±2%	8,40
10 ± 1	1400 ±2%	5 ±2%	10,50
12 ± 1	1400 ±2%	5 ±2%	12,60
15 ± 1	1400 ±2%	5 ±2%	15,75
20 ± 1,4	1400 ±2%	5 ±2%	21,00